



Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico

MAXPOXI ACABAMENTO BRILHANTE

Tinta Epóxi de acabamento curada com poliamida, aspecto brilhante, boa resistência química e fácil aplicação.

Indicação: Recomendado como acabamento, para pintura de pisos, cimentados ou concreto, equipamentos, instalações presentes em ambientes marítimos ou industriais (obras novas ou manutenção) sobre o MAXPOXI PRIMER. Indicado também para pinturas de estruturas metálicas e tanques, tubulações e equipamentos, em ambientes abrigados isento de raios solares e intempéries. Indicado para locais de leve tráfego, atmosferas com alta umidade e névoa salina, protegendo a superfície contra respingos de solução salina, alcalinas ou ácidas, petróleo bruto e alguns solventes. **Não recomendado para serviços de imersão.**

Características

- **Aspecto:** Brilhante;
- **Espessura seca recomendada:** 30 µm por demão – Recomendado duas demãos
- **Sólidos por volume (%):** Branco e Cores Claras: 44 ± 5; Cores Escuras: Variável;
- **Cor:** Diversas disponíveis em catálogo
- **Rendimento teórico:** 14,66 m²/L, na espessura seca recomendada (Branco e Cores Claras); Sendo a média de 175m²/demão balde de 14,4LTS

Importante: O rendimento teórico é calculado com base nos sólidos por volume. Para se chegar ao rendimento prático, deduzir o percentual relativo às perdas estimadas para a condição específica da pintura e sem diluição. Considerar todas as perdas provenientes de aplicação, para calcular a quantidade de tinta a ser utilizada.

- **Mistura:** 4 horas a 25 °C:
 - **Componente A :** 24 meses (Após a data de Fabricação)
 - **Componente B :** 24 meses (Após a data de Fabricação).



Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico

- **Diluição:** Diluir com Diluente p/ Epoxi 8002 em até 20% do volume.
- **Tempo de secagem (temp. 25°C):**
 - Ao toque: 02:00h
 - Manuseio: 08:00h
 - Cura final: 7 dias.

OBS: Exposição contínua a temperatura elevada poderá resultar numa diminuição da vida útil da película devido ao envelhecimento prematuro do filme. Como qualquer epóxi este produto sofre calcinação, perda de brilho e alteração de cor quando exposto à radiação solar ultravioleta.

- **Preparação da superfície:** superfície deverá estar pintada com MAXPOXI PRIMER recomendado, estando este seco, limpo, livre de óleos, graxas, pós, sujeiras ou materiais estranhos. Para que seja assegurada uma boa aderência da primeira demão sobre o primer, deverá ser observado o intervalo entre demãos recomendado pelo primer.

Para auxiliar a remoção utilize panos limpos embebidos com Diluente 8002.

- **Aplicação:** Este produto é fornecido em 2 (duas) embalagens, que formam uma unidade (componente A e B). Agite o conteúdo de cada um dos recipientes, manualmente, homogeneizando-os totalmente e certificando-se de que o pigmento não ficou depositado no fundo.

Adicionar o Componente B à tinta e misturar completamente, certificando-se de que o produto misturou por completo.

Aguardar 15 minutos antes de aplicar o produto.

Utilizar rolo para epóxi, airless, pistola. Usar trincha apenas para retoques.

- **Proporção de mistura:** 4 partes de **A** para 1 parte de **B** (volume)
- **Tempo de maturação após mistura (25°C):** 06:00 horas

Precauções: Quando o produto for utilizado, deverá ser usado equipamento de segurança. Se exposto à chama ou temperaturas elevadas o produto se decompõe, liberando gases tóxicos.



Especialista em colorir sonhos!



Boletim técnico

PRECAUÇÕES.

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

Responsável tec.

Gilberto J. Guimarães.

CRQ-MG

02414735